Systemdatenblatt

cds-Haftvermittler

zum Verkleben von Betonsteinen und Bordsteinen

cds-Haftvermittler ist ein thixotropiertes 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis und wird vorwiegend als Haftbrücke zwischen Beton und cds-Mörteln eingesetzt.
cds-Haftvermittler ist die optimale Lösung zum nachträglichen Verkleben von Bordsteinen auf Asphalt- oder Betonuntergründen, zur Herstellung von Fahrbahninseln / Kreiseln.

Untergrundbeschaffenheit

Die Untergründe müssen öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen oder sonstigen Verschmutzungen sein. Haftungsmindernde Verunreinigungen müssen durch geeignete Verfahren entfernt werden. Auf leicht feuchten Untergründen kann der **cds-Haftvermittler** aufgebracht werden, stehendes Wasser ist zu entfernen.

Untergrund- und Umgebungstemperatur

mind. 5 °C, max. 30 °C

Aushärtezeit bei 20°C

befahrbar nach 5 - 12 Stunden, je nach verwendetem Härter

Materialverbrauch

cds-Haftvermittler

Verbrauch:	1. Bordsteinfläche	ca. 0,8 – 1,5 kg/m²
Verbrauch:	2. Fläche Untergrund	ca. 1,5 – 2,0 kg/m²
	zzgl. **cds-Spezialfüllstoff 1315**	ca. 0,5 – 1,0 kg/m²

Verarbeitung

Den Untergrund zunächst entsprechend vorbereiten.
Anmischen des **cds-Haftvermittlers** gemäß Technischen Merkblatt.
Anschließend das gemischte Material mit einem Pinsel, Rotanylrolle oder Quaste auf die Klebefläche des Bordsteines aufbringen.
Anschließend in den gemischten **cds-Haftvermittler cds-Spezialfüllstoff 1315** im MV 1:0,3 bis 1:1 hinzugeben, mischen und auf den Asphalt- oder Betonuntergrund mit einer Zahnrakel 2 – 3 mm Größe aufbringen..
Betonbordsteine in den noch frischen **cds-Haftvermittler** (nass in nass) setzen.

Farbton

beige-braun

Lieferform

1 kg Beutel, 2 kg, 4 kg, 10 kg Gebinde

Lagerfähigkeit

1 Jahr, trocken und bei + 15 °C bis + 20 °C

Vorteile

- Kraftschlüssiger und dauerhafter Verbund,
- geringe Kosten durch Kleben der Bordsteine

cds Polymere GmbH & Co. KG
www.cds-polymere.de
Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen/Rhh.
Germany
Tel. +49 6701 9350-0
Fax +49 6701 9350-50
info@cds-polymere.de

04/17

TÜVRheinland CERT ISO 9001
SYS

Musterleistungstext

1. Untergrundvorbereitung

Untergrund gründlich reinigen, stehendes Wasser entfernen. Der Untergrund muss öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen oder sonstigen Verschmutzungen sein. Haftungsmindernde Verunreinigungen sind durch geeignete Verfahren zu entfernen. Im Einheitspreis ist die Entsorgung als unbelasteter Bauschutt enthalten. Die Oberfläche muss tragfähig sein und eine Haftzugfestigkeit von mind. 1 N/mm² auf Asphalt, 1,5 – 2,0 N/mm² auf Beton aufweisen.

2. Verklebung

cds-Haftvermittler gemäß technischem Merkblatt mischen.

1. Arbeitsgang
   Das gemischte Material mit einem Pinsel, Rotanylrolle oder Quaste auf die Klebefläche des Betonbordsteines aufbringen.
2. Arbeitsgang
   In den gemischten **cds-Haftvermittler cds-Spezialfüllstoff 1315** im MV 1:0,3 – 1:1 hinzugeben, mischen und auf die Asphalt- oder Betonfläche mit einer Zahnrakel 2 – 3 mm aufbringen.
3. Arbeitsgang
   Betonbordsteine in den noch frischen Klebespachtel (nass in nass) setzen.

Material:	**cds-Haftvermittler**	
Verbrauch:	1. AG Bordsteinfläche	ca. 0,8 - 1,5 kg/m²
	2. AG Fläche Untergrund	ca. 1,5 - 2,0 kg/m²
	gefüllt mit **cds-Spezialfüllstoff 1315**	ca. 0,5 - 1,0 kg/m²
Farbton:	beige-braun	

Diese Informationen dienen dem Überblick. Maßgebliche technische Informationen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern 9900 (cds-Haftvermittler) und den Sicherheitsdatenblättern in der aktuellen Fassung.

cds Polymere GmbH & Co. KG
www.cds-polymere.de
Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen/Rhh.
Germany
Tel. +49 6701 9350-0
Fax +49 6701 9350-50
info@cds-polymere.de