Technisches Merkblatt Nr. 4793



Beschreibung: cds-Markierung flex ist ein pigmentiertes thixotrop eingestelltes 2-Komponenten-

Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis.

cds-Markierung flex findet Anwendung auf Beton-, Asphalt- und Anwendung:

Zementestrichflächen sowie auf sämtlichen Beschichtungsuntergründen.

Eigenschaften: Spezifisches Gewicht (Mischung): 1,4 g/cm³

98 ± 2 Gew. % Festkörpergehalt:

Mischungsverhältnis: 78:22

	Verarbeitungszeit			begehbar nach			ausgehärtet nach		
	(Minuten)			(Stunden)			(Tagen)		
	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C	+ 10°C	+ 20°C	+30°C
Härter S	-	45	20	-	18	12	ı	7	5

Mindesthärtungs- bzw. + 15°C (mit Härter S)

Objekttemperatur:

+ 35°C (mit Härter S) max. Verarbeitungs- bzw.

Objekttemperatur:

Farbtonabweichungen sind rohstoffbedingt unvermeidbar. Deshalb bei unterschiedlichen Chargen Stammkomponenten vorher mischen oder für klare optische Begrenzung sorgen.

Untergrund: Der Untergrund, mineralisch oder bituminös, muss trocken, tragfähig, feingriffig

sowie frei von Schlempe, Staub, Iosen Teilen, Fett und Öl sein. Die Abreißfestigkeit

der Betonunterlage darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

Nicht ausreichend tragfähige Schichten müssen mechanisch durch Strahlen und/oder Fräsen entfernt werden. Anschließend lose Teile durch Abblasen

entfernen.

Altbeschichtungen müssen vor dem Auftrag der cds-Markierung flex angeschliffen

werden (Weißbruch).

Mischvorgang: Stamm-(A) und Härterkomponente (B) sind im genau dosierten

> Mischungsverhältnis abgepackt. Die Komp. B wird vollständig in die Komp. A entleert (austropfen bzw. auskratzen), beide Komponenten werden anschließend gut und intensiv miteinander vermischt. Für das Mischen ist ein elektrisches Handrührgerät zu empfehlen, z.B. langsam laufende Bohrmaschine (300-400 U/Min.) mit angesetztem Rührkorb. Beim Mischen sind Seiten- und Bodenfläche des Gebindes mehrfach scharf abzustreifen. Um Mischfehler völlig auszuschließen, muss das gemischte Material in ein sauberes Gefäß umgefüllt und nochmals

durchgerührt und danach zügig verarbeitet werden.

Seite 1 von 4



Technisches Merkblatt Nr. 4793



Verarbeitung:

Die Umgebungstemperatur wie auch die Temperatur der Unterlage sollte mindestens 15°C betragen. Außerdem sollte die Temperatur der Unterlage

mindestens 3°C über der

jeweils herrschenden Taupunkttemperatur liegen.

Die relative Luftfeuchtigkeit darf beim Einbau des Materials 75 % (bei 10°C) bzw. 80 % (bei 23°C) nicht überschreiten.

Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle.

a) Markierung auf Beton oder Asphalt:

1. Grundierung: cds-Markierung flex 350 g/m² 2. Versiegelung: cds-Markierung flex 250 g/m²

b) Markierung auf vorhandener Beschichtung:

1. Versiegelung auf glattem

Untergrund: cds-Markierung flex 350 g/m²

2. Versiegelung auf rutschhemmendem

Untergrund: cds-Markierung flex 600-800 g/m²

Reinigung: Bei jeder Arbeitsunterbrechung sofort mit cds-EP-Verdünnung/Reiniger säubern,

Materialkomponenten sowie Reinigungsmittel nicht in die Kanalisation, Gewässer

oder Erdreich gelangen lassen, sondern ordnungsgemäß entsorgen.

Lieferform: 5 kg

Farbton: Ca. RAL 1023 verkehrsgelb, 9016 verkehrsweiß, andere Farbtöne auf Anfrage.

Geringe Farbtonveränderungen sind bei UV- und Witterungseinflüssen möglich. Die Funktionsfähigkeit der Beschichtung wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Lagerung: Lagerfähigkeit 1 Jahr. Gebinde gut verschlossen halten, trocken und nach

Möglichkeit bei + 15°C bis + 20°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Gefahren: Hautkontakt, vor allem mit der Härterkomponente, vermeiden. Gelangen Spritzer

ins Auge, sofort intensiv mit Wasser spülen, anschließend unverzüglich Arzt

aufsuchen.

Beachten Sie bitte die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft,

insbesondere die Handlungsanleitung "Epoxidharze in der Bauwirtschaft"

(www.arbeitssicherheit.de), sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Die Gebinde sind kindersicher zu lagern, entsprechend sind Kinder während der Verarbeitung

fernzuhalten.

Nach der Aushärtung ist das Produkt physiologisch unbedenklich.

Seite 2 von 4

Technisches Merkblatt Nr. 4793



Produktreste können nach der Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Ungereinigte Verpackungen und flüssige Komponenten sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen (siehe Hinweise im Sicherheitsdatenblatt).

Ausgehärtete Produktreste können unter der Abfallschlüsselnummer 20 03 01 "Gemischte Siedlungsabfälle" in einer geeigneten Müllverbrennungsanlage verwertet werden.

EU-Grenzwert, nach Decopaint Richtlinie (VOC-Gehalt): enthält < 500 g/l

(Grenzwert 2010) Giscode: RE30

ADR-Klasse: Stammkomponente: Klasse 9, III
Härter S: Klasse 8. II

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für Auslandslieferungen – auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf Ersatzleistungen gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen vorsehen.

Technisches Merkblatt Nr. 4793



Die DIN EN 13 813 "Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen" (Jan. 2003) legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und – Versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst. Produkte die der o.g. Norm entsprechen sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

CE-Kennzeichnung für cds-Markierung:



Seite 4 von 4